Manual técnico

NASON® ASTRO-CLEAR™ 419-00™

Nason® Astro-Clear 419-00™ está diseñado para uso con esmaltes Nasco™ y Ful-Base®. 419-00™ agrega profundidad de lustre y durabilidad paracapas de color y se puede usar como capa superior o barniz integrado.

MEZCLA Y REDUCCIÓN:

4:1:1
Mix:
4 partes Nason® Astro-Clear™ 419-00™
1 parte Endurecedor Nason® Kwik-Kure™ 483-08™
1 parte Reductor 441 -XX™ Esmalte o Ful-Base®

Ejemplo:
A 1 galón de 419-00™ agregue 2 lts 483-08™, rebaje con 1 parte Reductor Ful-Base® 441-XX™

O 2:1
mezcle:
2 partes Nason® Astro-Clear™ 419-000™
1 parte Nason® Gloss-E™ 483-13™ or 483-14™

Ejemplo:
A 1 galón de 419-00™ agregue 2 lts 483-13™ o Gloss-E™ 483-14™. No hay que rebajar.

DURACIÓN DE LA MEZCLA:

4 horas a 21°C (70°F)

VISCOSIDAD DEL AEROSOL:

12” - 13" #2 Copa Zahn

PRESIÓN DEL AEROSOL:

Convencional
Alimentación por gravedad: 40 – 70 PSI en la pistola
HVLP: 8 – 10 psi en la tapa

PARÁMETROS COMUNES DE LA PISTOLA:

Convencional y HVLP: 1.3mm – 1.6 mm

APLICACIÓN:

Capa superior: Deje secar el color 20 minutos. Aplique 2 – 3 (máx.) capas, con 15 minutos de secado mínimo entre capas.

Integrado: Mezcle 1 litro de barniz catalizado y rebajado con 1 litro de color catalizado y rebajado y aplique como última capa.

AMORTIGUAMIENTO:

Deje secar toda la noche: use una lija fina (1200 o más fina). Siga las recomendaciones del fabricante para pulido.

TIEMPO DE SECADO:

Rápido:	30 minutos
Medio:	45 – 60 minutos
Completo:	Toda la noche
Para encintar:	Toda la noche
Forzado:	20 – 30 minutos a 120 – 140° F

LIMPIEZA DEL EQUIPO DE PINTURA:

Use disolvente de bajos VOC para limpieza de pistola y equipo Nason® 481-16™, Nason® 481-21™ u otro limpiador de equipos DuPont autorizado por las normas locales.

NOTAS IMPORTANTES:

- Cuando integre Nason® Astro-Clear™ 419-00™, use la proporción adecuada de endurecedor Nason® en el color y barniz.

PROPIEDADES FÍSICAS:

VOC LE: 4.8 lb/gal máximo, listo para rociado
Cobertura teórica: 471 pies cuadrados a 1 mil
Peso de sólidos: 36.3% listo para rociado
Volumen de sólidos: 29.4% listo para rociado
Espesor recomendado de la película seca: 2.0 mils en 2 capas
Punto de secado: Véase MSDS

Copyright © 2009. E.I du Pont de Nemours and Company. All Rights Reserved.
® and ™ are registered trademarks/trademarks of E.I du Pont de Nemours and Company

ZONAS REGULADAS PARA VOC:

Estas instrucciones se refieren al uso de productos que podrían estar restringidos o que requieren instrucciones de mezclado especiales para VOC. Siga las recomendaciones de mezcla y uso en la tabla de productos sometidos a control de VOC.

SEGURIDAD Y MANEJO:

Exclusivamente para uso industrial de pintores profesionales capacitados. No es para venta ni uso del público general. Antes de usar, lea y siga todas las precauciones de la etiqueta y de MSDS. Si se mezcla con otros componentes, la mezcla presentará los peligros de todos los componentes.

Los materiales de pintura listos para usar contienen isocianatos que pueden causar irritación del aparato respiratorio y reacciones de hipersensibilidad. Los asmáticos, alérgicos y quienes tengan antecedentes de dolencias respiratorias no deben trabajar con productos que contengan isocianatos.

No lije, corte con soplete, abrace ni suelde capas secas sin un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH con filtros para partículas suspendidas o ventilación apropiada y guantes.

Conéctese a: www.nason.dupont.com para consultar o imprimir ejemplares adicionales de esta ficha técnica del producto.

DUPONT The miracles of science™

Copyright © 2009. E.I du Pont de Nemours and Company. All Rights Reserved.
® and ™ are registered trademarks/trademarks of E.I du Pont de Nemours and Company